

TEKNISK DATABLAD

Desember 2025

G0403V



1K FILLER PRIMER

G0403V

Produkter	
Produkter	Beskrivelser
P565-9091	1K Filler Primer Hvit SG1
P565-9095	1K Filler Primer Grå SG5
P565-9096	1K Filler Primer Grå SG6
P565-9097	1K Filler Primer Mørkegrå SG7

PRODUKTBESKRIVELSE

1K Filler Primer SG1, SG5, SG6, SG7 – den ultimate løsningen for effektiv og høykvalitets overflatereparasjon. Nexa 1K aerosolprimere er designet og formulert for «Rub throughs» til bart metall og små flekkreparasjoner. De kan overmales direkte med NEXA DG eller Aquabase Waterborne Basecoats.

UNDERLAG OG KLARGJØRING

Bare metaller skal rengjøres, slipes og være helt rustfrie før påføring.



2K Etch Primer eller Epoxy Primers anbefales på store områder eller der optimal vedheft og korrosjonsbestandighet er påkrevd.

Elektrolyttmaling bør slipes med sandpapir av kornstørrelse P240-320 (tørt).

Originalmaling eller grunning bør slipes med sandpapir av kornstørrelse P240-P320 (tørt).

GRP eller glassfiber bør slipes med sandpapir av kornstørrelse P320 (tørt).

Polyesterfyllstoffer bør slipes tørt med en sekvens av papirkornstørrelser P80-P120-P240-P320.

Prosess	
	Blandingsforhold. RFU i boks
	One Visit 2 strøk Filmtykkelse i to strøk: 15-25 µm Tørr filmtykkelse
	Ingen avluftning
	Lufttørring ved 20 °C: 2 strøk lufttørker på 15-20 minutter ved 20 °C DFT
	Avslutt med følgende kvaliteter: P400 eller finere: Enkeltlags farger (direkte glans) P400 eller finere: Grunning
	Avslutt med følgende kornstørrelser: P800 eller finere: Enkeltlagsfarger (direkte glans) P800 eller finere: Grunning

TOPPSTRØK

P565-909x Filler Primer kan toppbelegges med hvilken som helst Nexa 2K Primer, Nexa Autocolor Aquabase Plus (P989) og P471- Direct Gloss

RENGJØRING AV UTSTYR

Etter bruk, vend aerosolen opp ned og spray for å rense dypprøret og dysen. Ikke utsett aerosolen for høye temperaturer eller direkte sollys .

HELSE OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell bruk og skal ikke brukes til andre formål enn de som er angitt. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på dagens vitenskapelige og tekniske kunnskap, og det er brukerens ansvar å treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at produktet er egnet for det tiltenkte formålet. For helse- og sikkerhetsinformasjon, se sikkerhetsdatabladet.

VOC-INFORMASJON

EU-grenseverdien for dette produktet (produktkategori: IIB.c) i bruksklar form er maks. 540 g/liter VOC. VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 820 g/liter.

Avhengig av valgt bruksmåte kan det faktiske VOC-innholdet i dette produktet være lavere enn det som er spesifisert i EU-direktivet.

PPG Industries (UK) Limited.
Auto Refinish
Kundeservice- og salgsgruppe,
Needham Road,
Stowmarket,
Suffolk.
IP14 2AD,
England.
Tel: 01449 771775

Faks: 01449 773480 Copyright © 2012 PPG Industries, alle rettigheter forbeholdt