

**AkzoNobel**

Tomorrow's Answers Today

GENEREL INFORMATION

Produkttype	Vandbaseret Pigmenteret Top Coat
Anvendelsesområde	Møbler / Indendørs træværk
Egnet Primer	Aqua Surf, UV Sealer/Primer
Bemærkninger	Supercryl B01 er hurtigtørrende og giver en fyldig, dækkende og resistent overflade. Kvaliteten er tilpasset TCS for vandbaserede industriprodukter (toning med AquaFlex Colorants).

SPECIFIK INFORMATION

Vandbaserede produkter NB: Kontinuerlig omrøring af produktet anbefales ikke. Stor risiko for at produktets fysiske egenskaber forandres negativt ved f.eks. fortykning og forringelse af skumdæmpning. Hvis større emballage anvendes, som f.eks. container, kontakt en tekniker for rådgivning.

PRODUKTEGENSKABER

Bindemiddel	Akryl
Tørstofindhold	Ca. 46 % (vægt)
Leveringsviskositet	Ca. 90-110 sek DIN kop 4 @ 23 °C Produktets viskositet fastsættes under kontrollerede laboratorieforhold, metoder og redskaber. Målinger foretaget under andre forhold kan give afvigende resultater.
Vægtfylde	Ca. 1,17 kg/l
Fortynder	Vand
Lagerstabilitet	12 måneder i original, uåbnet emballage. Efter udløbet tid, kontakt vore teknikere for vurdering af egnethed.
Opbevaringsforhold	Mellem 15 og 25 °C under rene og tørre forhold. Kan ikke tåle frost. Må ikke udsættes for temperaturer under 5°C.

PÅFØRINGSDATA

Påføringsmetode	Airless sprøjtning / Airmix sprøjtning / Konventionel sprøjtning
Påføringsbetingelser	Mellem 20-25 °C for emne, luft og materiale ved ca. 55 % R.H.
Påføringsviskositet	Klar til brug, leveringsviskositet
Påføringsmængde	Max. 2x120 g/m ² våd film
Rengøring	8500-070001, derefter rengøring med vand.

**AkzoNobel**

Tomorrow's Answers Today

Tom emballage Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.

TØRREFORHOLD

Ovntørring	Temperatur (°C)		
	23	40	60
	Tid til (min)		
Slibbar	120	45	15
Stabelbar	240	60	20

Ovenstående tørretider er under forudsætning af at luftskiftet og den relative luftfugtighed er så tilpasset, at vandet successivt fjernes, og derved ikke hindrer hærdningen.

Før stabling af emnerne kræves en nedkøling, så overfladetemperaturen målt i stak ikke overstiger 25°C.

Supplerende tørreinformation

Supercryl B01 skal tørre ved min. 23°C. Maximal overfladehårdhed opnås efter 24-48 timer.

Det er nødvendigt at sikre god ventilation ved tørring af vandbaserede produkter.

TØRFILM-EGENSKABER

Glans Ca. 30-40 GU @ 60°. Den endelige glans afhænger af forholdene, dvs påføringsmetode, påført mængde, tørring, etc.

SUNDHED, SIKKERHED & MILJØ

HSE Information Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

DISCLAIMER

Kun til industrielt brug. De tekniske informationer samt anvendelsesforslagene i dette datablad er baseret på AkzoNobels forskning og erfaringer og er efter AkzoNobels opfattelse pålidelige, men informationerne og forslagene udgør ikke nogen garanti. Da AkzoNobel ikke har nogen kontrol over de forhold, som produktet transporteres, opbevares, håndteres eller anvendes under, må kunden selv afgøre, om produktet er egnet til de tiltænkte formål. Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Medmindre andet udtrykkeligt og konkret er aftalt skriftligt, gælder alene AkzoNobels almindelige salgsbetingelser, og AkzoNobel accepterer ikke eventuelle modstridende vilkår eller betingelser fra kunden.