

TECHNICAL DATASHEET



RLD181V
December 2025

1K Spot Primer

PRODUKTER

D8431	Spot Primer Hvit G1
D8435	Spot Primer Grå G5
D8436	Spot Primer Grå G6
D8437	Spot Primer Mørkegrå G7

PRODUKTBESKRIVELSE

Den nye 1K aerosol Spot Primer setter en ny standard innen bilreparasjonslakkering ved å være fullt kompatibel med alle PPG-primere, baselakker og nødvendige G-nyanser, noe som sikrer sømløs integrering i din eksisterende arbeidsflyt. Den er designet for raskere tørking og påføring i én omgang uten avdampningstid mellom strøkene, og reduserer reparasjonssyklusen og arbeidskostnadene betydelig.

1K Spot Primer G1, G5, G6, G7 – den ultimate løsningen for effektiv og høy kvalitet på overflatereparasjoner. PPG 1K aerosolprimere er designet og formulert for «Sand throughs» til bart metall og små flekkereparasjoner. De kan overmales direkte med PPG UHS Progress eller Envirobase Basecoats.

PPG-logoen, Global Refinish System and Design og Deltron er registrerte varemerker tilhørende PPG Industries Ohio, Inc. © 2021 PPG Industries. Alle rettigheter forbeholdt.
Varemerker fra tredjeparter som er referert til i dette dokumentet tilhører sine respektive eiere.

DETTE PRODUKTET ER KUN FOR PROFESJONELL BRUK



FORBEREDELSE AV UNDERLAG



Bare metaller skal rengjøres, slipes og være helt rustfrie før påføring.

2K Etch Primer eller Epoxy Primers anbefales på store områder eller der optimal vedheft og korrosjonsbestandighet er påkrevd.



Elektrolakk bør slipes med sandpapir av kornstørrelse P240-320 (tørt). Originalmaling eller grunning bør slipes med sandpapir av kornstørrelse P240-P320 (tørt).



GRP eller glassfiber bør slipes med sandpapir av kornstørrelse P320 (tørt).


Polyesterfyllstoffer bør slipes tørt med en sekvens av papirkornstørrelser P80-P120-P240-P320

PÅFØRING OG AVDAMPING



En påføring

2 strøk



Avlufting mellom strøkene

Ingen avlufting

FILMTYKKELSE OG TØRKETID:

Filmtykkelse i to strøk: 15-25 µm Tørr filmtykkelse

Tørketid: 15-20 min ved 20 °C

SLIPING



Avslutt med følgende kornstørrelser:

- P400 eller finere: Enkeltlags farger (direkte glans)
- P400-P500 eller finere: Grunning.



Avslutt med følgende kornstørrelser:

- P800 eller finere: Enkeltlags farger (direkte glans)
- P800 eller finere: Grunning

TOPPSTRØK

Etter sliping kan 1K Spot Primer overmales direkte med hvilken som helst 2K PPG Primer, Deltron Progress UHS eller Envirobase HP Basecoat.

RENGJØRING AV UTSTYR

Etter bruk, vend aerosolen opp ned og spray for å rense dypprøret og dysen. Ikke utsett aerosolen for høye temperaturer eller direkte sollys .

HELSE OG SIKKERHET



Disse produktene er kun beregnet for profesjonell bruk og skal ikke brukes til andre formål enn de som er angitt. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på dagens vitenskapelige og tekniske kunnskap, og det er brukerens ansvar å treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at produktet er egnet for det tiltenkte formålet. For helse- og sikkerhetsinformasjon, se sikkerhetsdatabladet, som også er tilgjengelig på: www.ppgrefinish.com

VOC-INFORMASJON

EU-grenseverdien for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i bruksklar form er maks 840 g/liter VOC. VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks 840 g/liter. Avhengig av valgt bruksmåte kan det faktiske VOC-innholdet i dette produktet være lavere enn det som er spesifisert i EU-direktivet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

PPG Industries (UK) Limited
Auto Refinish
Kundeservice og salgsgruppe,
Needham Road,
Stowmarket,
Suffolk.
IP14 2AD,
England.
Tel: 01449771775
Faks: 01449 773480

